



Lecol Conditioner OH25

Technisch Merkblad

Lecol Conditioner OH25 wordt op basis van natuurlijke grondstoffen, zoals plantaardige oliën en aromaatvrije terpentijn, vervaardigd. Lecol Conditioner OH25 wordt als nabehandeling van geoliede vloeren verwerkt.

Toepassing

Lecol Conditioner OH25 is geschikt voor met olie geïmpregneerd parket- en andere houten vloeren, Hardwax- of UV geoliede vloeren. Lecol Conditioner OH25 is **niet** geschikt voor voor gelakte vloeren.

Technische gegevens

Droogtijd:	Ca. 3 uur. Volledige doorharding: 2 dagen.
Materiaalverbruik:	Ca. 1 ltr per 100 m ² , afhankelijk van de vervuiling.
Verpakking:	Doos à 6 flacons, 1 liter/flacon.
Houdbaarheid:	36 maanden na de productiedatum. Lecol Conditioner OH25 altijd in originele gesloten verpakking bewaren. Het product voor verwerking laten acclimatiseren.

Attentie:

Tijdens het verwerken en drogen van dit product ontstaan brandbare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, brandende lampen, lassen, roken enz. in de gevarezone verboden. Werk- en magazijnruimte goed ventileren. Elektrische apparaten zoals hoogtezon, kookplaten, nachtstroomschakelaar in het vertrek of in de daarnaast gelegen vertrekken op tijd uitschakelen, zodat bij het begin van het werk deze koud zijn. Iedere vonkontwikkeling ook bij elektrische apparaten vermijden.

Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.

Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking of onder water bewaren. **Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!**

Planten en dieren uit de werkruimte verwijderen.

Verwerking

Opbrengen

Alleen bij kamertemperatuur verwerken.

Bij licht verontreinigde vloeren of ter oprissing van de vloer, een doek met Lecol Conditioner OH25 bedrenken en de geoliede houten vloer zeer dun afnemen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.



Lecol Conditioner OH25

Technisch Merkblad

Bij sterk verontreinigde vloeren dient de olie op de vloer gespreid te worden en middels een poetsmachine, voorzien van een groene pad, de vervuiling losweken. Met behulp van een droge doek dient de vloer daarop te worden afgenomen. Aansluitend de parketvloer dun met Lecol Conditioner OH25 behandelen.

Wekelijks onderhoud: Na 2 dagen licht vochtig afnemen met Lecol Clean OH49

Gebruiksfrequentie

Afhankelijk van de vervuiling en de gebruiksfrequentie: gemiddeld 5-12 maal per jaar.

Bijzondere opmerking:

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 02.17

Uitgave: 05.18

