

## WAKOL D 3055 Universeel Parket Voorstrijkmiddel

### Technische Informatie

#### Toepassingsgebied

Kant-en-klaar voorstrijkmiddel voor het voorstrijken van zuigende

- Cementgebonden dekvloeren
- Calciumsulfaatgebonden (anhydriet) dekvloeren

voor het aansluitend installeren met Wakol parketlijmen binnenshuis.

#### Bijzondere Eigenschappen



- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
- geschikt voor bureaustoelen
- geschikt voor op vloerverwarming

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm

2) Emissieklasse volgens Frans recht

#### Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polyurethaandispersie
Droogtijd:	Op cementvloeren na optische droging, ca. 30 minuten; op calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) en gipsvezelplaten na ca. 2 uur
Reinigingsmiddel:	Water, voordat de voorstrijk droog is
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Opslag temperatuur:	Niet beneden +5°C, gevoelig voor vorst
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS
Verwerking en verbruik <sup>3)</sup> :	
WAKOL voorstrijk roller, velours- of schuimroller	100-150 g/m <sup>2</sup>

3) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

### **Ondervloeren**

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden moeten aan de normen volgens DIN 18365 en DIN 18356 voldoen. De ondervloeren moeten egaal, door en door droog, vast, zonder scheuren en vrij van verontreinigingen en substanties te zijn die het voorstrijken kunnen bemoeilijken. Scheidingslagen moeten door geëigende mechanische maatregelen verwijderd worden.

Calciumsulfaat (anhydriet) gebonden dekvloeren dienen volgens de leverancier van de dekvloer en de geldende normen en merkbladen mechanisch te worden voorbehandeld en afgezogen te worden.

### **Gebruiksaanwijzing**

Vorstrijk voor gebruik goed schudden. WAKOL D 3055 Universeel Parket Voorstrijkmiddel met een WAKOL Voorstrijk Roller, kortharige velours- of schuimroller op de ondervloer aanbrengen. Hierbij dient plasvorming vermeden te worden. De aansluitende verlijming dient te geschieden na volledige droging van het voorstrijkmiddel. Droogtijden in acht nemen.

### **Belangrijke informatie**

Verwerking niet onder + 15°C. WAKOL D 3055 Universeel Parket Voorstrijkmiddel bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%.

De geldende vrijgaven van de te gebruiken parketlijm aanhouden.

WAKOL D 3055 Universeel Parket Voorstrijkmiddel niet onder egaliseermiddelen toepassen. Daarvan uitgezonderd zijn alleen gedeeltelijke egaliseerwerkzaamheden met WAKOL Z 640 Egalisatiemiddel met standvermogen, WAKOL Z 645 Egalisatiemiddel met standvermogen of WAKOL Z 505 Reparatiemortel.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)

Met het verschijnen van deze technische informatie van 04.12.2014 verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.