

## WAKOL D 3306 Tapijlijm



### Toepassingsgebied

Dispersielijm volgens DIN EN 14259 voor de verlijming van

- Tufting vloerbedekkingen met vlies-, TR-, Jute- en latexschuimruggen
- Geweven vloerbedekkingen
- Fabromont Kugelgarn®

op zuigende ondergronden binnenshuis.

### Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
- voldoet aan DIN EN 14259
- geschikt voor op vloerverwarming
- geschikt voor bureaustoelwielotjes

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS. Zeer emissiearm
- 2) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens RAL – UZ 113
- 3) Product met goedgekeurde emissiewaarden volgens DIBt-normen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 4) Emissieklasse volgens Frans recht

### Technische gegevens

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Grondstofbasis:         | Acrylaatdispersie   |
| Materiaalsamenstelling: | Polyacrylaat-polystyrol-dispersies, water, vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddelen, minerale vulstoffen, natuurhars |
| Wachttijd:              | ca. 5 - 10 minuten, afhankelijk van de tanding van de lijmkam, structuur van de ondervloet en vloerbedkking                                     |
| Inlegtijd:              | ca. 10 - 15 minuten   |
| Reinigingsmiddel:       | Verse lijmresten kunnen met water verwijderd worden   |
| Houdbaarheid:           | Niet beneden +5 °C, vorstgevoelig   |
| Houdbaarheid:           | 12 maanden bij kamertemperatuur   |
| GISCODE:                | D1  |
| EMICODE volgens GEV:    | EC1 PLUS  |

#### Verwerking en verbruik<sup>5)</sup>:

|        |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| TKB B1 | 400 - 450 g/m <sup>2</sup> | Tufting vloerbedekkingen met vlies, synthetische of latex schuimruggen                            |
| TKB B2 | 475 - 525 g/m <sup>2</sup> | Tufting vloerbedekkingen met grove rugstructuur, geweeftde vloerbedekkingen, Fabromont Kugelgarn® |

5) verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

### Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en onvlakke ondervloeren dienen voorzien te worden van een laag Wakol egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen.

### Gebruiksaanwijzing

De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking na de aangegeven wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven of -walsen.

Extreem stugge kanten van de vloerbedekking dienen, indien nodig, tot de afbinding van de lijm te worden verzwaard.

### Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep.

Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

Product bevat isothiazolinone. Informatie voor allergische personen +49 (0)6331/8001-144.

### Afvalverwerking

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

### Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C. WAKOL D 3306 Tapijlijm bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

Bij de verlijming van textielvloerbedekking met PUR-schuimrugzijde WAKOL D 3320 Eenzijdige lijm verwerken.

Lecol Chemie BV  
Schutweg 6  
NL - 5145 WAALWIJK  
Tel: +31 (0)416 566 540  
Fax: +31 (0)416 566 531  
[www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)



Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbleden vindt u op onze website [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl).

Met deze uitgave van 29.06.2015 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.