

Wakol D3308

Technisch Merkblad



Tapijt - dispersielijm

Algemeen

Wakol D 3308 is een oplosmiddelvrije dispersielijm op basis van acrylaatdispersie.

Toepassing

Dispersielijm met hoge aanvangskleefkracht voor de verlijming vlg de DIN EN 14259 norm van tufting vloerbedekking met vlies-, textiel (TR)-, jute- en latexschuimrug, evenals voor de verlijming geweven vloerbedekking en naaldviltvloerbedekking op zuigende ondergronden binnenshuis. Ook geschikt voor PVC-/CV-vloerbedekkingen met vliesrug op zuigende ondervloeren binnenshuis.

Bijzondere eigenschappen

- oplosmiddelvrij*
- zeer emissiearm**
- emissieklasse A+ volgens Frans recht
- geschikt voor bureaustoelwielrijtjes
- geschikt voor op vloerverwarming
- voldoet aan de normen vlg. DIN EN 14259



* Oplosmiddelvrij volgens de definitie van de TRGS 610.

** volgens de criteria van de GEV ingedeeld in de klasse EMI-code EC-1 PLUS: zeer emissiearm

Technische gegevens

Reinigingsmiddel:	Verse lijmresten kunnen met water verwijderd worden.
Lijm opbrengen:	Met een getande lijmkam TKB A2 voor PVC-/CV- vloerbedekking met een vliesrug. Voor tufting textielvloerbedekking met vlies-, TR-, Jute- en latexschuimruggen tanding TKB B1. Voor tufting vloerbedekking met grove rugstructuur, geweven vloerbedekking en naaldviltvloerbedekking met een getande lijmkam TKB B2. De juiste vertanding is afhankelijk van de structuur van de rugzijde van de vloerbedekking. Er dient een zodanige tanding te worden gekozen, dat de achterzijde van de vloerbedekking volledig met lijm bedekt is.
Materiaalverbruik:	ca. 300 tot 525 gram/m ² , afhankelijk van de tanding van de lijmkam, de zuigende werking van de ondergrond en het type vloerbedekking.

Wakol D3308

Technisch Merkblad

Wachttijd:	ca. 5 tot 10 minuten, afhankelijk van de tanding van de lijmkam, de zuigende werking van de ondergrond en het type vloerbedekking.
Inlegtijd:	ca. 10 - 15 minuten.
Houdbaarheid:	Niet beneden +5°C, vorstgevoelig. Circa 12 maanden bij kamertemperatuur.
Verpakking:	Plastic emmer à 14 kg.
Emi-code:	EC 1 PLUS
Giscode:	D1.

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en onvlakke ondervloeren dienen voorzien te worden van een laag Wakol egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven of -walsen.

Extreem storende stugge kanten van de vloerbedekking dienen, indien nodig, tot de afbinding van de lijm te worden verzwaard.

Belangrijk

De opgegeven wacht- en inlegtijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden.

Verwerking niet onder + 15°C. Bij koud weer de vloerbedekking en lijm tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

Bij de verlijming van textielvloerbedekking met PUR-schuimrugzijde Wakol D 3320 verwerken.

Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Lecol Chemie BV
Schutweg 6
NL - 5145 WAALWIJK
Tel: +31 (0)416 566 540
Fax: +31 (0)416 566 531
www.lecol.nl



Wakol D3308

Technisch Merkblad

Opmerking

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.

Bijzondere opmerking

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad

Uitgave: 01.18