

Wakol DL 352 Roetdispersie

Technisch Merkblad



Roetdispersie

Algemeen

Oplosmiddelvrij speciaal roet, in water opgelost.

Toepassing

Roetdispersie in combinatie met WAKOL D 965 dispersie fixeerlijm voor het vervaardigen van een stroomgeleidende fixeerlijm voor hiervoor geschikte tapijttegels.

Bijzondere eigenschappen

- Oplosmiddelvrij*
- Emissieklasse A+ volgens Frans recht
- Allen te verwerken in combinatie met WAKOL D 965 dispersie fixeerlijm



* Oplosmiddelvrij volgens de definitie van de TRGS 610.

Technische gegevens

Reinigingsmiddel:	Met water
Mengverhouding:	1 deel WAKOL DL 352 met 4 delen WAKOL D 965
Lijm opbrengen:	Met een fijn porige schuimroller op niet zuigende ondergronden, met een veloursroller op zuigende ondergronden.
Geleidingsweerstand:	kleiner dan 10^6 Ohm
Materiaalverbruik:	ca. 80 - 150 gram/m ² , afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.
Wachttijd:	ca. 10 - 20 minuten op zuigende ondergronden, ca. 45 – 60 minuten op oude vloerbedekking
Inlegtijd:	ca. 24 uur
Houdbaarheid:	Niet beneden +5°C, vorstgevoelig. Circa 6 maanden bij kamertemperatuur.
Giscode:	D1.

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de

Wakol DL 352 Roetdispersie

Technisch Merkblad

ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Voor de fixatie van SL - tapijttegels zijn vlakke ondergronden noodzakelijk. Daarom dienen ruwe en onvlakke ondervloeren voorzien te worden van een laag WAKOL egalisatiemiddel. De technische informatie van het voorstrijkmiddel en de egaline in acht nemen.

Oude vloerbedekkingen dienen vormvast met de ondergrond verbonden te zijn. De oppervlakken dienen vrij te zijn van was- en onderhoudsmiddelen.

Gebruiksaanwijzing

De roetdispersie en fixeerlijm voor het gebruik goed roeren. Kant en klaar gemengde fixeerlijm ook voor gebruik nogmaals goed roeren. Fixeerlijm met een schuimroller of veloursroller gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden.

Bij de verwerking op dubbele vloerelementen erop letten, dat er geen fixeerlijm tussen de platen komt. Eventueel de stootvoegen van de elementen met plakband afplakken.

De tapijttegels na het transparant worden van de fixeerlijm inleggen en goed aanwrijven. Na korte tijd nogmaals goed aanwrijven.

Het weer opnemen van de vloerbedekking:

Het opnemen en opnieuw leggen van tapijttegels is meerdere malen mogelijk. Voor het opnemen, de tapijttegels vanaf de zijkant losmaken en omhoogtrekken.

Belangrijk

De opgegeven wacht- en inlegtijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Voor afwijkende omstandigheden gelden andere tijden.

Verwerking niet onder + 15°C. Bij koud weer de vloerbedekking en lijm tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

Opmerking

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten.

Lecol Chemie BV
Schutweg 6
NL - 5145 WAALWIJK
Tel: +31 (0)416 566 540
Fax: +31 (0)416 566 531
www.lecol.nl



Wakol DL 352 Roetdispersie

Technisch Merkblad

Bijzondere opmerking

De actuele technische merkbladen vindt u op onze website www.lecol.nl Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad

Uitgave: 09.12