

# Wakol MS 245 Montinator

## Technisch Merkblad



### Toepassingsgebied

Ééncomponenten, elastische montagelijm voor het verlijmen van hout, metaal, kunststof, beton, steen, decoratieve platen, wandbekleding, panelen en houten plinten.

### Bijzondere Eigenschappen



- Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- Overlakbaar naar uitharding
- Snel doorhardend
- Goed standvermogen
- Hard door op vochtigheid
- Eenvoudige verwerking

1) Emissieklasse volgens Frans recht

### Technische gegevens

Basismateriaal:	MS-hybride-Polymeer
Reinigingsmiddel:	Voordat de lijm afgebonden is, WAKOL RV 105 Neopreen-verdunner
Open tijd:	5 – 10 minuten
Uithardingstijd:	2,5 mm laag – 24 uur
Temperatuurbestendigheid:	- 40 °C bis + 90 °C in uitgeharde toestand
Opbrengen:	Met een geschikt kitpistool
Opslag temperatuur:	Tussen +5 °C en 25 °C, tegen hitte beschermen
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Gevaarlijke stoffen indeling:	Zie veiligheidsblad
GISCODE:	N.v.t.

# Wakol MS 245 Montinator

## Technisch Merkblad

### Ondergronden

De ondergrond en de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen van DIM 18365. De te verlijmen substraten moeten stof-, vet- en olievrij zijn, evenals vast en dragend. In voorkomend geval vooraf schuren.

### Gebruiksaanwijzing

WAKOL MS 245 Montinator in rillen op de te verlijmen substraten opbrengen en binnen de open tijd met elkaar verbinden.

### Belangrijke informatie

Vooraf geschikt voor parket, plinten, trappenprofielen, stootborden, reparaties en het dichten van aansluitvoegen.

Onder +5°C en boven +40°C mag WAKOL MS 245 Montinator niet verwerkt worden.

Door de grote variatie aan verkrijgbare lakken en verven bevelen wij eigen tests aan. De lak moet binnen 4 uur op de kit worden aangebracht.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele technische merkbladen vindt u op onze website [www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)

Met deze uitgave vervalt het eerdere technische merkblad.

**Uitgave: 09.13**